






### Techninių duomenų lapas



## PROTECT 380


### Poliesterinis gruntas

SAVYBĖS	
<p>PROTECT 380 – baigiamasis purškiamas poliesterinis gruntas. Produktas po sumaišymo turi purškimo klampą pakakamą tam, kad nenaudoti papildomo skiediklio. Naudojant unikalų indikatorių galima įvertinti mišinio paruošimą naudoti (kai spalva pasikeičia nuo šviesios alyvuogių spalvos iki šviesiai smėlinės spalvos - produktas paruoštas purškimui) ir garantuoti maišymo tikslumą. Tai leidžia išgauti didelį užpildymą, išsaugant dangos lygumą labai dideliuose plotuose. Laikas iki šlifavimo etapo trunka apie 1,5 valandos, esant 20°C temperatūrai (jis gali būti sumažintas šildant temperatūroje ne didesnėje kaip 60°C). Skirtas apdirbti mechaniniu būdu ir rankiniu, panaudojant smulkiagrūdį švitrinį popierių. Produktas skirtas plačiam naudojimui dažant ir atliekant metalo, medžio, betono ir plastmasių apdailos darbus.</p>	
SUSIJĘ PRODUKTAI	
CETOX 12 OB. (red)	Kietiklis.
PAGRINDAI	
Senos lako dangos, t.t. termoplastiniai dažai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P220 ÷ P360, nuriebalinti
Poliesteriniai glaistai	Nušlifuoti sausai iki baigiamojo išlyginimo P240 ÷ P320, nuriebalinti.
Epoksidiniai gruntai	Iki 12 valandų be šlifavimo. Praėjus 12 valandoms šlifuokite P320, nuriebalinti
Metaliniai paviršiai	Nuriebalinti, nušlifuoti sausai P80 - P120, nuriebalinti.
Aliuminis	Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašiaušti abrazyviniu audeklu, nuriebalinti.
Plastmasės, išskyrus PE, PP ir PTFE	Nuriebalinti plovikliu PLUS 780, pašiaušti abrazyviniu audeklu, nuriebalinti
Dviejų komponentų gruntai	Nuriebalinti, šlifuoti sausai P220 - P280. Nupūsti ir dar kartą nuriebalinti.
<p>DĖMESIO: glaistai, kuriems taikomas purškimo metodas, negali būti purškiami tiesiogiai ant reaktyvių gruntų (wash primer), vieno komponento akrilo ir nitroceliuliozės produktų.</p>	

MAIŠYMO PROPORCIJOS			
	PROTECT 380 CETOX-12 OB (red)	Pagal tūrį	Pagal svorį
		100 ml	100 gr.
10 ml	6,5 gr.		

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA				
Leistinas LOJ kiekis II/B/c *		540 gr./l		
Esamas LOJ kiekis		220 gr./l		
* Paruoštam naudoti mišiniui pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus.				
NAUDOJIMO SĄLYGOS				
Rekomenduojama naudoti gruntą esant supančios erdvės temperatūrai didesnei + 15 °C, o santykinis drėgnumas turėtų būti ne didesnis kaip 80%.				
NAUDOJIMAS				
		Purkštukas	Slėgis	Atstumas
	Paprastas purškimo pistoletas PASTABA: Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus dėl įrangos	1.6 ÷ 1.8 mm	3 ÷ 4 barai	15 ÷ 20 cm
	Sluoksnių skaičius	1 ÷ 3		
	Vieno šlapio sluoksnio storis	~ 150 µm		
	Paruošto naudoti mišinio dengiamas plotas pagal nurodytą dangos storį	6,0 m <sup>2</sup> /l 100 µm		
	Maksimalus bendras sluoksnio storis	~ 300 µm		
	Mišinio stabilumas esant 20 °C	17 – 25 minutės DĖMESIO: Dėl trumpo tinkamumo naudoti mišinį, jį reikia ruošti betarpiškai prieš purškimą.		
	Laiko tarpas tarp sluoksnių užpurškimo prie 20° C	2 ÷ 4 min.		

KIETĖJIMO LAIKAS		
	20°C	70 – 90 minučių
	60°C	20 min.
DĖMESIO: Sukietėjimo laikas priklauso nuo atskirų elementų kietėjimo temperatūros.		
DŽIOVINIMAS INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ LEMPOMIS		
	Atstumas Laikas, priklausomai nuo lempos	Vadovautis įrangos gamintojo nurodymais

	tipo ir galingumo	10 ÷20 minučių
<b>ŠLIFAVIMAS</b>		
	Rupus šlifavimas	Baigiamasis šlifavimas
	P180 ÷ P240	P240 ÷ P320
<b>SPALVA</b>		
Alyvuogių.		
<b>DENGIAMA (KUO)</b>		
<p>Dauguma akrilo ir epoksidinių gruntų, esančių rinkoje.</p> <p>Prieš dažymą dažais ir lakais poliesterinį gruntą PROTECT 380 izoliuokite akrilo arba epoksidinio grunto sluoksniu.</p>		
<b>ĮRANKIŲ VALYMAS</b>		
Skiediklis THIN 880 arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis.		
<b>SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS</b>		
<p>Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,</p> <p>Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.</p>		
<b>TINKA NAUDOTI</b>		
PROTECT 380	12 mėnesių/20°C	
CETOX-12 OB (red)	18 mėnesių /20°C	

<b>SAUGA</b>	
Skaityti produkto Saugos duomenų lapą.	
<b>KOMENTARAI</b>	
<p>Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. Gruntą PROTECT 380 reikia naudoti tik su NOVOL kompanijos produktu – kietikliu CETOX-12 OB (red).</p> <p>Kitų kietiklių panaudojimas gali pabloginti glaisto kietėjimą ir, galiausiai, bus dažymo defektų.</p>	
<b>KITA INFORMACIJA</b>	
<p>Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų.</p>	