

BCR

RED line refinishing



Papildomi komponentai

341 BCR UNI Putty

Poliesterinis universalus užpildantis glaistas

Naudojamas paviršių, kurių pažeidimai yra iki 5 mm gylio, lyginimui. Pasižymi geru elastingumu. Glaistas lengvai tepamas ir šlifuojamas. Galima naudoti ant daugelio metalinių paviršių.

Spalva
Gelsva




Use suitable respiratory protection



Degreaser



100:2



4-6 min -20°C



30-40 min -20°C



P80-P240



2004/42/EC (250g/l) 247g/l

Artikulo nr.	Produkto pavadinimas	Fasuotė	Kiekis dėžėje, vnt.
109507	341 Uni Putty	0,5kg	18
109031	341 Uni Putty	1 kg	12
109032	341 Uni Putty	1,8 kg	12
109583	341 Uni Putty	4 kg	4

Papildomi komponentai

- **PBO Hardener**
Peroksidinis kietiklis poliesteriniams glaistams

BCR
RED line refinishing

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

3.0 versija.
2021/02

341 BCR UNI PUTTY

2 komponentų poliesterio glaistas naudojamas paviršių, kurių pažeidimai yra iki 5 mm gylio, lyginimui. Pasižymi geru elastingumu. Glaistas lengvai tepamas ir šlifuojamas. Galima naudoti ant daugelio metalinių paviršių.

Papildomi komponentai

Kietiklis PBO - peroksidinis kietiklis poliesterinėms dervoms

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLĖS

Paviršiaus paruošimas ir valymas



Pagrindas: metalai (plienas, aliuminis, elektrolitinė cinko danga) ir poliesterio paviršiai.

metalai turėtų būti gerai nuriebalinti ir nušlifuoti;


poliesteriniai paviršiai turi būti nuvalyti, nuriebalinti ir nušlifuoti.

Po šlifavimo reikia pašalinti visus teršalus nuo paviršiaus, įskaitant ir šlifavimo produktus. Prieš gruntavimą būtina nuriebalinti paviršių.


Produkto naudojimas



Naudokite asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones



Džiūvinama 20 ° temperatūroje
30-40 min




Produktų maišymas:

100: 2



IR - džiūvinimas:
Naudokite taip, kaip rekomenduoja įrangos gamintojas. Džiūvimo laikas **-5 min T max -80 ° C**



Mišinio gyvybingumas 20 ° C temperatūroje:

4-6 min



P80-P240

Produkto savybės



SCRATCH RESISTANT

2004/42 / EB
(250 g / l) 247 g / l

Tankis esant 20 ° C: **1.85 kg / l**

Spalva: **geltona**

Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje pakuotėje:

12 mėnesių nuo pagaminimo datos.


Papildomos sąlygos



Naudojant būtina užtikrinti saugos reikalavimus. Venkite kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai vėdinamose vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvėpavimo sistemos apsaugos priemones.

PASTABA:
Nedėkite daugiau kietiklio, nei nurodyta instrukcijoje. Kruopščiai sumaišykite.

Baigiamieji sluoksniai neužšęsi tiesiai ant glaisto! Nenaudokite ant termoplastinių dangų ir šdinančiųjų gruntų!



Laikykite vėdinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C temperatūroje, nelaikykite šaltyje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Nenaudokite glaisto pasibaigus produkto galiojimo laikui, nesukieskite sukietėjusios medžiagos.

Kai reikalinga ypatingas atsparumas ir paviršiaus apsauga, tepkite ant epoksidinio grunto.

Poliesteriniai glaistai nesukietėja žemesnėje nei + 5 ° C temperatūroje...

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Ši informacija pagrįsta gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas šį produktą nesivadovaudamas šiais techniniais dokumentais, tai daro savo rizika. Tuo pačiu gamintojo įmonė neatsako už produkto efektyvumą ir žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo. Pflėvelės storis, džiūvinimo temperatūra ir kambario drėgmė gali turėti įtakos produkto džiūvimo laikui. Gamybės įmonė nuolat tobulina savo produktus ir jų technines charakteristikas.